

Karta Techniczna nr 26

Mineralna zaprawa klejowa do profili

Charakterystyka	
Funkcja	Mineralna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa
Optyka	Szara
Obróbka	Bardzo dobre właściwości klejące

Dane techniczne					
Grupa produktów	Mineralna zaprawa klejowa				
Podstawowe składniki	Krzemian wapniowy, proszek polimerowy, wodorotlenek wapniowy, krzemionka, węglan wapnia, dodatki				
Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość stwardniałej zaprawy	DIN 18555	1,2	g/cm ³ ¹⁾	
	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach	DIN 18555	3	N/mm ² ²⁾	
	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	DIN 18555	8	N/mm ² ²⁾	
	Moduł dynamiczny E po 28 dniach	TP PE-PCC	5000-6000	N/mm ² ²⁾	

¹⁾g/cm³ = kg/dm³ ²⁾N/mm² = MPa

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.