

Karta Techniczna nr 27

Matowa farba elewacyjna na bazie dyspersji akrylowej

Dane techniczne

Grupa produktów	Dyspersyjna farba na bazie czystego akrylu				
Podstawowe składniki	Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, środki konserwujące				
Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość	PN-EN ISO 2811-2	1,5	g/cm ³ ¹⁾	
	Zawartość części stałych	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	63	%	
	Odczyn pH	VIQP 011 (Sto intern)	7,5-8,5		
	Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V	PN-EN ISO 7783-2 ²⁾	15-18 ⁴⁾	g/(m ² d)	
	Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd	PN-EN ISO 7783-2 ²⁾	1,1-1,4 ⁴⁾	m	
	Wsp. dyfuzji pary wodnej μ ³⁾	PN-EN ISO 7783-2 ²⁾	5300-8200		
	Wsp. przenikania wody w	PN-EN 1062-3	<0,05 ⁵⁾	kg/(m ² h ^{1/2})	
	Wsp. odbicia światła	DIN 5033-9	90	Y	
	Grubość powłoki	PN-EN 1062-1	100-200	μm	
	Połysk	PN-EN 1062-1	4 ⁶⁾		

¹⁾g/cm³ = kg/l ²⁾ odbiegające będą próby przy wysychaniu w +23°C ³⁾ wyliczany z wartości s_d i grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108 ⁴⁾ klasa II ⁵⁾ klasa III ⁶⁾ przy 85° głębokości mat

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.