

Karta Techniczna nr 46

Mineralna zaprawa klejowa

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Klasa zaprawy	EN 998-1	CS IV	
Klasa zaprawy	DIN V 18550	P II	
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy	EN 1015-10	1,4 g/cm ³	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni)	EN 1015-11	3,3 N/mm ²	
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	EN 1015-11	8,8 N/mm ²	
Dynamiczny moduł sprężystości (28 dni)	TP BE-PCC	7.000 N/mm ²	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ			≤ 25
Nasiąkliwość wodą (klasa)	EN 1015-18	nie ustalono	W 0
Przewodność cieplna	EN 1745	≤ 0,82 W/(m ² K) w P = 50 %	wartość tabelaryczna
Przewodność cieplna	EN 1745	≤ 0,89 W/(m ² K) w P = 90 %	wartość tabelaryczna
Reakcja na ogień (klasa)	PN-EN 13501-1	A2-s1, d0	niepalny
Wydajność		750 L/t	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.