

Karta Techniczna nr 47

Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy	EN 1015-10	1,4 g/cm ³	
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni)	EN 1015-11	6,0 N/mm ²	
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)	EN 1015-11	20,0 N/mm ²	
Dynamiczny moduł sprężystości (28 dni)	TP BE-PCC	10.000 N/mm ²	
Przewodność cieplna	EN 1745	≤ 0,82 W/(m*K) w P = 50 %	wartość tabelaryczna
Przewodność cieplna	EN 1745	≤ 0,89 W/(m*K) w P = 90 %	wartość tabelaryczna
Wydajność		830 L/t	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.